



Densità raccomandate

Spessore coibentato	<= 10 cm	<= 16 cm	<= 20 cm	<= 25 cm	<= 30 cm	<= 35 cm	<= 40 cm	<= 45 cm	<= 50 cm
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Insufflaggio denso

diametro tubo	50mm	63mm			76mm				
pavimento, solaio	42	43	45	46	48	50	54	56	57
Soffitto, tetto <= 20°	43	44	46	48	50	52	55	57	58
Tetto <= 40°	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Tetto <= 70°	45	48	50	52	54	56	57	59	61
Tetto >70°, parete	50	51	52	54	56	58	60	61	62

Procedimento a insufflaggio aperto (OAV)

Soffitto, solaio	35
Aggiunta sullo spessore finale	+10 %

Procedimenti a spruzzo

parete	40	sconsigliato
soffitto/volta	40 (senza tavolato successivo)	
		sconsigliato

Attenzione!

La larghezza dei vani fino a 75 cm può essere insufflata con un procedimento mono-tubo, per distanze maggiori devono essere usati il procedimento multi-tubo. L'altezza massima della parete di 3m non deve essere superata.

La tabella di densità è da considerarsi una raccomandazione di densità minima (kg/mc) e non una prescrizione vincolante. Visto le caratteristiche differenti dei diversi modelli di macchinari da insufflaggio con prestazioni differenti e i pesi diversi di imballo, possono verificarsi delle variazioni dei valori riportati sulla tabella. Questa tabella di densità versione 8 è valido dal 1/3/2014 e sostituisce tutte le versioni precedenti.